

Recta[®]
vit



CONSTRUCT

Verlijmen van draagmuren met vlakgeslepen lijmstenen



Snelbouwsteen



Silicaatsteen



Cellenbeton

➤ SNEL EN GEMAKKELIJK

Geen stof, elektriciteit en water nodig.
Plaats laag na laag zonder droogtijden.

- Positioneerbaar: tot 8 min.
- Snijdbaar: vanaf 30 min.
- Afwerkbaar: na 1 u.
- Uitgehard: na 12 u.

Video?


Productinfo?

Technische fiche?



➤ UNLIMITED

Met Easy Fix Construct lijmschuim kan een onbeperkt aantal steenlagen per dag verlijmd worden, afhankelijk van de specificaties van de steen. De lijm heeft geen droogtijden of hoogtelimiet.



➤ WIND PROOF

Collapsing (invallend) lijmschuim: waait niet van de steen bij matige windstoten.



➤ 750 ML = TOT 7M² MUUROPPERVLAK

Gemeten met lijmstenen formaat L60xB15xH25 cm. *



➤ 750 ML = TOT 40 KG MORTEL

1 bus Easy Fix Construct vervangt tot 40 kg mortel. *
Gedaan met sleuren en mengen.



➤ KOMO-GECERTIFICEERD

Voor het bouwen van draagmuren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijmsteen van hoge maatnauwkeurigheid.



➤ PROFESSIONAL USE ONLY

Enkel voor professioneel gebruik bij residentiële bouw met max. 3 bouwlagen.

* Waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren, zoals temperatuur, vochtigheid en de aard van het substraat.

Deze richtlijnen gelden enkel als algemene aanwijzing. De verstrekte informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden gegeven. De gebruiker dient voor gebruik en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel d.m.v. een test op de te verlijmen ondergronden, en dient alle technische voorschriften strikt na te leven. Voor de volledige informatie en voorschriften, consulteer de technische fiche van het product op www.rectavit.be. Veiligheidsblad op aanvraag via info@rectavit.be.