TECHNISCHE FICHE

RM 95 Parket Classic Acryl



Product
Watervaste acrylaatkit voor afdichtingen van laminaat en parket

Volumes
310 ml

Eigenschappen
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Na uitdroging watervast
- Schuurbaar na minimaal 24u
- Afwerkbaar met de meeste (blanke) lakken en vernissen
- Kleuren: lichte eik/beuk, midden eik/beuk, donkere eik, merbau
- Lage modulus
- Reinigen: met lauw water voor de voegkit uithardt

Toepassingsgebied
Recta-Mastic 95 kan toegepast worden op alle parketsoorten in hout of laminaat:, maar ook op de meeste poreuze bouwmaterialen: steen, beton, baksteen, cementering, hout, pleisterwerk en zelfs aluminium.
Specifiek als afdichtingskit voor het vullen van naden, scheuren, barsten en voegen met een dilatatie tot 15%, tussen de parketplanken, voor aansluitingsvoegen tussen de plinten het parket en de muur of andere bouwmaterialen, rond deuren, langs plinten en houten plafonds, rond trappen, rond decoratieve elementen. Enkel voor binnentoepassingen.

Beperkingen
Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden, natuursteen, glas of ferro-metalen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

Rectavit N.V. • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi • Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • **www.rectavit.be**

TECHNISCHE FICHE

RM 95 Parket Classic Acryl

Voorbereiding

De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn.
Op zeer poreuze ondergronden, gebruik een verdunde oplossing Recta-Mastic 95 (1 deel product + 2 delen water)
Gebruik PE voegvulband bij grote voegafmeting om 3-punt adhesie te voorkomen.
Voegafmetingen: minimum 5mm en maximum 25mm
Voeg ratio: aanbeveling: breedte = 2xdiepte
breedte (mm): 5 10 15 20 25 30
diepte (mm): 5 5 8 10 13
Om een perfecte voeg te realiseren, kan een beschermtape aan gebracht worden om het parket te beschermen.
Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

Verwerking

Recta-Mastic 95 wordt aangebracht met een kitpistool, manueel of pneumatisch.
De koker bovenaan opensnijden, in het kitpistool brengen en de spuitmond erop schroeven. De spuitmond afsnijden naar de breedte van de voeg.
Recta-Mastic 95 gelijkmatig aanbrengen met een kitpistool. Na toepassing, het overtollig voegmiddel verwijderen en gladmaken met een spatel of voegmes, droog of nat met white spirit voordat er huidvorming optreedt.
Na toepassing de spuitmond reinigen met een droge doek en afsluiten met de bijhorende dop.
Minstens 24 h laten drogen alvorens te schuren of af te lakken.

Technische gegevens: het product

Basis	Acrylaat dispersie
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Viscositeit	Pasta
VOS	< 1%
Dichtheid	1,70 ± 0,05 kg/dm³
Kleur(en)	Lichte eik/beuk, Midden eik/beuk, Donkere eik & Merbau
Verpakking	Koker: 310 ml
Bewaring	Minstens 18 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop. Vorstvrij bewaren.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

Rectavit N.V. • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi • Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • **www.rectavit.be**
11/04/2024

TECHNISCHE FICHE

RM 95 Parket Classic Acryl

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Kitpistool, manueel of pneumatisch Spatel of voegmes
Verdunning	Gebruiksklaar
Verbruik*	Tot 12 m voegen van 5x5mm
Droogtijd: Huidvorming*	Ca. 30 min
Droogtijd: Schuurbaar*	Min. 24 h
Droogtijd: Overschilderbaar*	Min. 24 h
Droogtijd: Volledig*	1–2 weken, afh. van ondergrond, temperatuur, RV, topcoat
Voorstrijk: Sterk poreuze ondergronden	1 deel Recta-Mastic 95 + 2 delen water
Gladzetten	Droog of met white spirit, als tooling agent, voor de huidvorming
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +30°C
Reiniging	Met (lauw) water alvorens het product begint op te drogen; na uitgeharding mechanisch verwijderbaar of met trichloorethyleen.
Herstellingen	Recta-Mastic 95 Parketkit

Technische gegevens: de voeg

Overschilderbaar	Ja
Shore A hardheid (DIN53504)	Ca. 13
Krimp	Ca. 15% (volgens DIN 52451)
Elasticiteitsmodulus 100% (DIN53504)	0,10 N/mm²
Permanente elasticiteit	F12,5P (volgens ISO 11600)
Temperatuurbestendigheid	Van -20°C tot +80°C
Vochtbestendigheid	Matig
Waterbestendigheid	Beperkt

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

Rectavit N.V. • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi • Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • **www.rectavit.be**

11/04/2024

TECHNISCHE FICHE

RM 95 Parket Classic Acryl

Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen.
Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.
Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

Niet gebruiken voor continue waterbelasting.
Om een perfecte voeg te realiseren, kan een beschermtape aan gebracht worden om het parket te beschermen.
De voeg minstens 24 h laten drogen, alvorens te schuren of af te lakken.
Recta-Mastic 95 is overschilderbaar met de meeste verfsystemen. Door de veelheid aan verven, is het steeds aangewezen eerst een hechttest uit te voeren. Zorg ook voor een voldoende elastisch systeem, want Recta-Mastic 95 is een plasto-elastische voegkit.
Op natuurstenen is er een risico van migratie van weekmakers. Gebruik hiervoor Recta-Seal om geen problemen te hebben.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

Rectavit N.V. • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi • Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • **www.rectavit.be**