

Bangkiraï Renovator

Produit

Donne la couleur brune typique pour le bois de Bangkiraï nouveau, protège et prévient le grisaillement prématuré du bois.

Volumes

2,5 L



Propriétés

Propriétés: Donne la couleur brune typique pour le bois de Bangkiraï nouveau.

Réduit le risque de glissement sur terrasse.

Protège contre des intempéries comme la pluie et le soleil, des fluctuations de température, souillures et taches.

Prévient le grisaillement du bois.

La nourriture naturelle donne une impression plus chaud au bois.

Imprégnant: la structure du bois reste visible, sans formation de pellicule, permet la respiration du bois.

Processus de séchage respectueux de l'environnement.

Applications:terrasse

dalle de jardin

bardage

pergola

clôture, écran, barrière, portail, ...

meubles

bois de jardin

abri de jardin

...

Supports:

Tout type de bois: bangkiraï, cèdre, pin, teck, iroko, azobé, afzelia, acacia, afromosia, bilinga, guariuba, padouk, ipe, ...

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Bangkiraï Renovator

Destination

A utiliser sur les façades et les terrasses en bois dur comme le bangkiraï, le bilinga, le padouk, l'azobé. Il peut être employé sur bois neuf ou pour protéger le vieux bois.

Préparation

Le bois doit être préparé soigneusement ; il faut s'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, cire, graisse et humidité. Durant le traitement, protéger la surface de la pluie.

Ne pas utiliser d'abrasif ou nettoyer à haute pression pour entretenir les surfaces.

Bois neuf :

poncer légèrement avec du papier de verre si nécessaire et dépoussiérer.

Présence d'exsudants (résineux) :

les résines solidifiées en surface doivent être enlevées avec une brosse dure ou un grattoir. Ne pas utiliser de laine de fer ou de brosse métallique. Nettoyer avec un solvant comme l'allonge cellulosique ou un spirite méthylé (pas de white spirit) avec un chiffon non pelucheux ; changer de face ou de chiffon régulièrement. Laisser sécher complètement.

Présence de graisse :

employer Rectavit Enlève Taches pour enlever les taches de graisse, rincer abondamment et laisser sécher pendant au moins 24 h.

Présence de mousses et d'algues :

employer Rectavit Enlève Dépôts Verts, bien rincer et laisser sécher pendant au moins 24 h. S'il y a beaucoup de mousses, une seconde application peut être nécessaire.

Surfaces salies :

employer Rectavit Bangkiraï & Cedar Cleaner, bien rincer et laisser sécher pendant au moins 24 h. Si la surface est très sale, un deuxième traitement peut être nécessaire.

Surface déjà traitée :

- peinture ou vernis, utiliser un décapant et/ou enlever les couches en ponçant, puis traiter comme le bois neuf.
- imprégnation pigmentée, bien poncer et lisser avec du papier de verre, puis traiter comme le bois neuf.
- huile pour bois, ne pas traiter le bois pendant une saison, nettoyer la surface avec Rectavit Bangkiraï & Cedar Cleaner, bien rincer et laisser sécher pendant au moins 24 h.

Il est toujours conseillé de faire au préalable un test d'adhérence et de compatibilité pour chaque substrat et matériau, ainsi que d'évaluer l'aspect esthétique du collage, par exemple la translucidité, la structure.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Bangkiraï Renovator

Application

Bien mélanger le produit avant et durant l'application. Ne pas diluer le Bangkiraï Renovator. Ne pas appliquer par temps glacial, humide ou brumeux.

Choisir une brosse de qualité à longs poils synthétiques et doux.

Appliquer abondamment Bangkiraï Renovator avec la brosse dans le sens des veines du bois. Pour ne pas avoir de traces de raccord, traiter toujours dans le sens des veines et planche par planche. Soigner les joints et certainement les extrémités.

Pour une protection efficace contre les rayons UV, il est indispensable d'appliquer 2 couches avec un intervalle de 12 h ; pour les terrasses, nous préconisons 3 couches.

Protéger les objets traités de la pluie pendant 24 h.

La couleur finale dépend de la couleur du bois même, et de la qualité des couches.

Entretien

En général, appliquer chaque année une couche d'entretien. La période d'intervalle entre deux entretiens peut varier et dépend du degré d'exposition, de l'élévation, de la construction, de la qualité du bois utilisé, de l'application d'origine et du trafic sur les terrasses. Sur des terrasses avec beaucoup de trafic, plusieurs couches d'entretien peuvent être nécessaires.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



 Bangkiraï Renovator**Données techniques: le produit**

Base	Huile de poisson avec une haut pouvoir de pénétration
Système de durcissement	Séchage oxidatif
Solvant	Solution naphta synthétique
Pigment(s)	Oxydes de fer transparents
Aspect	Velouté
Viscosité	Liquide, 20 ± 3 sec (DIN Cup 4)
Taux de matière sèche	Ca. 32 vol. %
COV	475 g/l; EU 2004/42/IIA/e 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)
Densité	0,87 ± 0,05 kg/dm ³
Couleur(s)	Bangkiraï
Emballage(s)	Boîte : 2,5 l
Stockage	Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le couvercle d'origine.

Données techniques: le traitement

Outils	Brosse souple en soie mixte oreil long
Dilution	Prêt à l'emploi, ne jamais diluer le produit. Bien mélanger le produit pendant et durant l'application
Consommation*	8–15 m ² /l.couche, en fonction du bois et de l'absorption du support 20–25 m ² /l.couche, pour le bois déjà traité
Temps de séchage : Manipulable*	4–6 h (à +23°C et HR 60%)
Temps de séchage : 2ième couche*	Min. 8 h (à +23°C et HR 60%).
Température d'application	Température ambiante, de la surface et du produit, idéale entre +12°C et +36°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée), HR max. 85%, humidité du bois max. 18% Min. +5°C, max. +36°C
Nettoyage	Au white spirit avant séchage du produit.
Réparation	Rectavit Bangkiraï Renovator

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Bangkiraï Renovator

Données techniques: la finition

Résistance aux UV	Excellent
Résistance à l'humidité	Excellent
Waterbestendigheid	Excellent

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité utilisée.

Sécurité

Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

Remarque(s)

Disclaimer : Cette fiche remplace toutes les précédentes et a été rédigée en fonction des derniers tests, connaissances et expériences. Les données peuvent être modifiées ou changées sans avis préalable. L'exhaustivité n'est pas revendiquée. L'utilisateur doit s'assurer de disposer de la fiche la plus récente, et de vérifier, avant utilisation et à ses propres risques, que le produit convient à l'usage prévu, à la finition souhaitée et à l'aspect esthétique. L'application, la nature des supports et des matériaux et les circonstances de mise en œuvre «échappent à notre jugement, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche et de tout autre conseil, et nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus et de tout dommage résultant de l'application, d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

