

RM 130 Sanitair Acetic Silicone

Product

Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuur met toegevoegde anti-schimmelmiddelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Voor binnen- en buitentoeepassingen.

Volumes

310 ml



Eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Extra schimmelwerend
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Waterbestendig
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Blijvend elastisch
- Excellente water-, UV-, schimmel- en weersbestendigheid
- Niet overschilderbaar: gebruik RM 170 All-in-1, RM 150-P Bouw Hybrid Silicone
- Voor acrylbaden en -douches: gebruik RM 135 (-SW) Sanitair Express (Neutral) Silicone, RM 170 All-in-1
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties, van -60°C tot $+180^{\circ}\text{C}$
- Lage modulus

Toepassingsgebied

RM 130 Sanitair Acetic Silicone kan toegepast worden op de meeste bouwmaterialen: baksteen, beton, pleisterwerk, hout, PU, geschilderd, vernist en gepoedercoat oppervlak, aluminium, keramische tegels, geëmailleerd materiaal, glas, glasblokken, veiligheidsglas en niet-poreuze ondergronden.

Specifiek voor voegen in vochtige ruimtes, keuken en badkamer, als beglazingskit ook in combinatie met behandeld hout en aluminium, voor het afdichten van aansluitings- en uitzettingsvoegen met een maximale dilatatie van 25%, bij ramen en deuren, in de bouw in het algemeen. Ook te gebruiken voor betegeling rond zwembaden, afwerking van koelinstallaties en luchtcirculatiesystemen. Zowel voor binnen- als buitentoeepassingen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Beperkingen

Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden of natuurstenen.

Vorbereiding

De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn.

Gebruik voegvulband bij grote voegafmeting om 3-punt adhesie te voorkomen.

Voegafmetingen: minimum 5mm en maximum 30mm

Voeg ratio: aanbeveling: breedte = 2xdiepte

breedte (mm): 5 10 15 20 25 30

diepte (mm): 5 5 8 10 13 15

Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

Verwerking

RM 130 Sanitair Acetic Silicone wordt aangebracht met een kitpistool, manueel of pneumatisch.

De koker bovenaan opensnijden, in het kitpistool brengen en de spuitmond erop schroeven. De spuitmond afsnijden naar de breedte van de voeg.

RM 130 Sanitair Acetic Silicone gelijkmatig aanbrengen met een kitpistool. Na toepassing, het overtollig voegmiddel verwijderen en gladmaken met een spatel of voegmes, droog of nat met Rectavit Voegglad voordat er huidvorming optreedt.

Na toepassing de spuitmond reinigen met een droge doek en afsluiten met de bijhorende dop.

RM 130 Sanitair Acetic Silicone is niet overschilderbaar.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Technische gegevens: het product

| | |
|-------------------|---|
| Basis | Polysiloxaan (azijnzuur) |
| Uithardingsysteem | Polymerisatie door vochtopname |
| Viscositeit | Pasta |
| Dichtheid | Kleuren: $1,25 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ Transparant: $1,03 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ |
| Kleur(en) | Transparant, Wit |
| Verpakking | Koker: 310 ml |
| Bewaring | Minstens 18 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop. |

Technische gegevens: de verwerking

| | |
|-------------------------|---|
| Gereedschap | Kitpistool, manueel of pneumatisch Spatel of voegmes |
| Verdunning | Gebruiksklaar |
| Verbruik* | Tot 12 m voegen van 5x5mm |
| Droogtijd: Huidvorming* | Ca. 7 min |
| Droogtijd: Volledig* | Ca. 2mm/24 h, afh. van laagdikte, temperatuur en RV |
| Gladzetten | Droog of met Rectavit Voegglad, als tooling agent, voor de huidvorming |
| Verwerkingstemperatuur | Min. +5°C, max. +35°C Onderbreken wanneer er regen of vorst dreigt. |
| Reiniging | Met Rectavit Silicone Cleaner, Rectavit Dissol of white spirit alvorens het product begint op te drogen; na uitgeharding mechanisch verwijderbaar of met trichloorethyleen of aceton. |
| Herstellingen | RM 130 Sanitair Acetic Silicone |

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Technische gegevens: de voeg

| | |
|-------------------------------------|--|
| Overschilderbaar | Nee |
| Shore A hardheid (DIN53504) | Kleuren: Ca. 25 Transparant: Ca. 20 |
| Krimp | Nihil bij uitharding (volgens DIN 52451) |
| Permanente elasticiteit | F25LM (volgens ISO 11600) |
| Elastisch herstelvermogen (ISO7389) | > 90% |
| Maximale spanning (DIN53504) | Kleuren: 1,60 N/mm ² Transparant: 1,50 N/mm ² |
| Temperatuurbestendigheid | Van -60°C tot +180°C |
| Vochtbestendigheid | Uitstekend |
| Waterbestendigheid | Uitstekend |

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen. Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

Door het zuur karakter van de voegkit kan deze bepalende materialen aantasten zoals koper, lood, marmers, natuursteen, polyacryl (kunststof baden) en sommige plastics. Het is daarom steeds aangewezen een compatibiliteitstest uit te voeren of gebruik RM 135, 135-SW, of 150

RM 130 Sanitair Acetic Silicone is niet overschilderbaar, gebruik hiervoor RM 150-P Bouw Hybrid Silicone of RM 90 (Express).

Direct contact met de primaire afdichting van dubbel glas en PVB-film van veiligheidsglas moet vermeden worden.

Op natuurstenen is er ook een risico van migratie van weekmakers. Gebruik hiervoor RM 170 All In 1 om geen problemen te hebben.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

